

## JUTEC Hitzeschutz Jacke 1000 °C, KA-1, 80cm



Ausführung: Hitzeschutz

Marke: JUTEC

Materialfunktionen: flammhemmend

Norm: EN ISO 11612 Schutzeigenschaften:

Hitze- und Flammschutz inhärent

# PRODUKTBESCHREIBUNG für JUTEC Hitzeschutz Jacke 1000°C, KA-1, 80cm

**JACKE:** Stehkragen • ca. 80 cm lang • mit Klettverschluss.

**MATERIAL:** KA-1, Preox-Aramid Gewebe, ca. 260 g/m², aluminisiert, leichte und sehr weiche Ausführung mit extrem gutem Tragekomfort

NORM: EN ISO 11612

- Schutz vor Strahlungshitze bis ca. 1000 °C
- Schutz vor Kontakhitze bis ca. 180 °C
- Schutz vor Funkenflug
- Schutz vor Flammeneinwirkung
- Hoher Tragekomfort
- Hohe Knickbeständigkeit
- Spezialausführungen und Sondergrößen auf Anfrage



ARTNR.	GRÖSSE
SC-13648	48
SC-13650	50
SC-13652	52
SC-13654	54
SC-13656	56
SC-13658	58
SC-13660	60

# NORMEN für JUTEC Hitzeschutz Jacke 1000°C, KA-1, 80cm

**EN ISO 11612** 



### EN ISO 11612 | Schutzkleidung - Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen



In der Norm EN ISO 11612 werden die Anforderungen an Kleidung festgelegt, die aus flexiblen Materialien besteht und den Träger gegen Hitze und/oder Flammen schützt. Die Leistungsanforderungen beziehen sich auf einen weiten Bereich von Anwendungen, bei denen es zu kurzzeitigem Kontakt mit Flammen kommen kann und bei denen der Träger Strahlungswärme, konvektiver Hitze, Kontaktwärme und/oder Spritzern geschmolzenen Metalls ausgesetzt ist.

#### Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

Code	Anforderung	Prüfung nach	Leistungsstufen
Α	Begrenzte Flammenausbreitung	EN ISO 15052	A1, A2
В	Konvektionswärme	EN ISO 9151	B1, B2, B3
С	Strahlungswärme	EN ISO 6942, 20 kW/m <sup>2</sup>	C1, C2, C3, C4
D	Flüssige Aluminium-Spritzer	EN ISO 9185	D1, D2, D3
E	Flüssige Eisen-Spritzer	EN ISO 9185	E1, E2, E3
F	Kontakthitze 250 °C	EN ISO 12127-1	F1, F2, F3

Um der Norm zu entsprechen, müssen die Produkte immer die Anforderungen an die begrenzte Flammenausbreitung (A1 und/oder A2) und mindestens eine weitere Codierung erfüllen.