

Kübler Multinorm-Jacke Protectiq arc1



Ausführung: Antistatikbekleidung ,
Hitzeschutzbekleidung ,
Multinormbekleidung ,
Schweißerbekleidung

Marke: Kübler Workwear

Material: Modacryl

Materialfunktionen: antistatisch ,
flammhemmend

Norm: EN 13034 (Typ 6) ,
EN 61482-1-2 , EN 1149 , EN ISO 11611 ,
EN ISO 11612

Pflegeeigenschaften:
Industriewäsche geeignet

Schutzeigenschaften:

Chemikalienschutz: Typ 6, begrenzt sprühdicht ,
Hitze- und Flammschutz inhärent ,
Schweißerschutz ,
Störlichtbogenschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG für Kübler Multinorm-Jacke Protectiq arc1

Multinorm-Jacke mit Störlichtbogenschutz Klasse 1

FUNKTION

- 2 Brusttaschen mit Patte
- 2 Seitentaschen mit Patten und Klette
- 2 Innentaschen mit Klette
- Taschen sind mit besonders breiten Patten, damit weder Metallspritzer noch Funken in die Taschenöffnungen fallen können.
- Abgedeckter Front-Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen und Klette verschließbar
- Reißverschlüsse aus Kunststoff, um Wärmebrücken zu vermeiden
- Steh-/Umlegekragen mit Klette
- Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen weitenregulierbar
- Rücken mit Bequemlichkeitsfalten
- Verlängerter Rücken
- Leasingkoller
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- Industriewäsche geeignet gemäß EN ISO 15797
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert

DESIGN

- EasyBrand-Funktion: an vordefinierten Stellen an Ärmeln, Brusttaschen und Rücken kann die Jacke normkonform veredelt werden
- Kontrastelemente: Seiteneinsatz und Schulterpasse an Vorder- und Rückteil, Rücken- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz
- Reflexelemente: an oberem Rücken und am Oberarm für optimale Sichtbarkeit

MATERIAL: 47 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 1 % Antistatische Faser, 320 g/m²

NORMEN

zertifiziert nach:

EN ISO 11612 (Leistungslevel A1 B1 C1 D1 E2 F1)

EN ISO 11611 (Klasse 1/A1)

EN 1149-5

EN 13034 Typ 6

IEC 61482-2 (Klasse 1)

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	KW-26624	dunkelblau/anthrazit	kurz 24
	KW-26625	dunkelblau/anthrazit	kurz 25
	KW-26626	dunkelblau/anthrazit	kurz 26
	KW-26627	dunkelblau/anthrazit	kurz 27
	KW-26628	dunkelblau/anthrazit	kurz 28
	KW-26629	dunkelblau/anthrazit	kurz 29
	KW-26630	dunkelblau/anthrazit	kurz 30
	KW-26644	dunkelblau/anthrazit	44
	KW-26646	dunkelblau/anthrazit	46
	KW-26648	dunkelblau/anthrazit	48
	KW-26650	dunkelblau/anthrazit	50
	KW-26652	dunkelblau/anthrazit	52
	KW-26654	dunkelblau/anthrazit	54
	KW-26656	dunkelblau/anthrazit	56
	KW-26658	dunkelblau/anthrazit	58
	KW-26660	dunkelblau/anthrazit	60
	KW-26662	dunkelblau/anthrazit	62
	KW-26664	dunkelblau/anthrazit	64
	KW-26690	dunkelblau/anthrazit	lang 90
	KW-26694	dunkelblau/anthrazit	lang 94
	KW-26698	dunkelblau/anthrazit	lang 98
	KW-266102	dunkelblau/anthrazit	lang 102
	KW-266106	dunkelblau/anthrazit	lang 106
	KW-266110	dunkelblau/anthrazit	lang 110
	KW-266114	dunkelblau/anthrazit	lang 114

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	KW-27124	anthrazit/schwarz	kurz 24
	KW-27125	anthrazit/schwarz	kurz 25
	KW-27126	anthrazit/schwarz	kurz 26
	KW-27127	anthrazit/schwarz	kurz 27
	KW-27128	anthrazit/schwarz	kurz 28
	KW-27129	anthrazit/schwarz	kurz 29
	KW-27130	anthrazit/schwarz	kurz 30
	KW-27144	anthrazit/schwarz	44
	KW-27146	anthrazit/schwarz	46
	KW-27148	anthrazit/schwarz	48
	KW-27150	anthrazit/schwarz	50
	KW-27152	anthrazit/schwarz	52
	KW-27154	anthrazit/schwarz	54
	KW-27156	anthrazit/schwarz	56
	KW-27158	anthrazit/schwarz	58
	KW-27160	anthrazit/schwarz	60
	KW-27162	anthrazit/schwarz	62
	KW-27164	anthrazit/schwarz	64
	KW-27190	anthrazit/schwarz	lang 90
	KW-27194	anthrazit/schwarz	lang 94
	KW-27198	anthrazit/schwarz	lang 98
	KW-271102	anthrazit/schwarz	lang 102
	KW-271106	anthrazit/schwarz	lang 106
	KW-271110	anthrazit/schwarz	lang 110
	KW-271114	anthrazit/schwarz	lang 114

NORMEN für Kübler Multinorm-Jacke Protectiq arcl

EN 13034 (Typ 6)


EN 61482-1-2

EN 1149

EN ISO 11611

EN ISO 11612


EN 13034 | Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien - Chemikalienschutzkleidung mit eingeschränkter Schutzeistung (Typ 6)



Die Norm EN 13034 legt die Mindestanforderungen an wiederverwendbare Chemikalienschutzanlässe mit begrenzter Einsatzdauer und eingeschränkter Schutzeistung (Typ 6) und an Schutzkleidung zum Teilkörperschutz mit vergleichbarer eingeschränkter Schutzwirkung fest. Sie bieten dort eingeschränkten Schutz gegen die Einwirkung von flüssigen Aerosolen, Spray und leichten Spritzern, wo das Risiko einer chemischen Einwirkung als gering bewertet wurde und die Art der möglichen Exposition, Spray, Nebel usw. als geringes Risiko definiert ist.

Solche Kleidungsstücke können Schutzkleidungen für den gesamten Körper wie einteilige Overall oder zweiteilige Anzüge mit oder ohne Haube oder Sichtscheibe, mit oder ohne Fußlinge oder Überschuhe sein, und sie können mit oder ohne Atemschutzausstattung getragen werden. Da jede Beständigkeit abhängig ist von der Säurekonzentration und den verschiedenen Temperaturen, ist es ratsam, die Anzüge auf die für den gewünschten Einsatzzweck erforderliche Beständigkeit zu prüfen.

EN 61482-1-2 | Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens



Schutzkleidung die nach IEC 61482-2 zertifiziert ist, schützt den Träger gegen die thermischen Auswirkungen eines elektrischen Störlichtbogens entsprechend der geprüften Schutzklasse (kein Entflammen und Schmelzen auf der Haut). Dabei ist zu achten, dass die Schutzfunktion nur beim Tragen eines kompletten Anzugs gegeben ist. Schutzkleidung, die nach IEC 61482-2 zertifiziert wurde, schützt allerdings nicht gegen die Körperdurchströmung.


Die Prüfung erfolgt mit einem gerichteten Lichtbogen. Dabei werden neben der Nachbrennzeit auch die Lochbildung und das Durchschmelzen zur innersten Schicht gemessen. Die daraus resultierenden Werte müssen unter der sogenannten Stoll-Kurve liegen. Diese gibt an, ab wann Verbrennungen zweiten Grades auf der Haut entstehen können.

Klasse 1	Klasse 2
4kA - 0,5 Sekunden	7kA - 0,5 Sekunden
Mindest-Lichtbogenwärmeschutz	Höhere Wärmebeständigkeit gegenüber dem Lichtbogen

Folgende Kriterien sind von Nöten, um den Test zu bestehen:

- Die Bekleidung brennt weniger als 0,5 Sekunden nach
- Es erfolgt kein Durchbrennen zur Innenseite
- Alle Verschlusssysteme funktionieren noch
- Der Maximalwert der Hitzeflussmenge liegt unterhalb der Stoll-Kurve

EN 1149 | Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften



Die Norm EN 1149 legt die Prüfverfahren für Schutzbekleidung mit elektrostatischer Ableitfähigkeit fest. Diese sollen die elektrostatische Aufladung von Personen sowie zündfähige Entladungen verhindern. Das Tragen der Bekleidung ist in Bereichen mit explosionsfähiger Atmosphäre, z.B. in Luft-Gas-Gemischen (z. B. Raffinerien, Tanklager) oder in Luft-Staub-Gemischen (z. B. Mühlen, Misch- und Förderanlagen, Silos), erforderlich. Die elektrostatische Ableitfähigkeit ist nur bei sicherer Erdung der Person/Kleidung z.B. durch antistatische Sicherheitsschuhe nach **EN 20345** oder Berufsschuhe nach EN 20344 gegeben.

Untergruppen:

1149-1	Regelung des Oberflächenwiderstands
1149-2	Regelung des Durchgangswiderstands
1149-3	Prüfverfahren zur Messung des Ladungsabbaus am Material
1149-4	Testung des gesamten Kleidungsstückes
1149-5	Leistungsanforderungen an Materialien und Konstruktionstests

Wichtig: Schutzkleidung nach EN 1149 bietet keinen Schutz gegen die Auswirkungen von Bränden und Explosionen.

EN ISO 11611 | Schutzkleidung für das Schweißen und verwandte Verfahren



Die EN ISO 11611 legt Prüfverfahren und Leistungsanforderungen an Schutzbekleidung für Schweißen und verwandte Verfahren fest. Aufgabe der Schutzbekleidung ist es, den Träger vor kleinen geschmolzenen Metallspritzern, kurzzeitigem Kontakt mit Flammen sowie Strahlungswärme aus dem Lichtbogen zu schützen.

Dabei werden zwei Klassen unterschieden:

Klasse 1

Beständigkeit gegenüber mindestens 15–24 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der anderen Seite des Materials um mehr als 40 K erhöht. Der Temperaturanstieg setzt nach 7 Sekunden ein. Schützt bei weniger gefährdenden Schweißverfahren und Situationen mit weniger Schweißspritzern und niedrigerer Strahlungswärme.


Klasse 2

Beständigkeit gegenüber mindestens 25 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der Probenrückseite um mehr als 40 K erhöht. Der Temperaturanstieg setzt nach 16 Sekunden ein. Bietet Schutz bei stärker gefährdenden Schweißtechniken und Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungswärme.

Bedeutung Codebuchstabe A:

A1 = Flächenbeflammmung 10 Sekunden | **A2** = Kantenbeflammmung 10 Sekunden

EN ISO 11612 | Schutzkleidung - Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen



In der Norm EN ISO 11612 werden die Anforderungen an Kleidung festgelegt, die aus flexiblen Materialien besteht und den Träger gegen Hitze und/oder Flammen schützt. Die Leistungsanforderungen beziehen sich auf einen weiten Bereich von Anwendungen, bei denen es zu kurzzeitigem Kontakt mit Flammen kommen kann und bei denen der Träger Strahlungswärme, konvektiver Hitze, Kontaktwärme und/oder Spritzern geschmolzenen Metalls ausgesetzt ist.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

Code	Anforderung	Prüfung nach	Leistungsstufen
A	Begrenzte Flammenausbreitung	EN ISO 15052	A1, A2
B	Konvektionswärme	EN ISO 9151	B1, B2, B3
C	Strahlungswärme	EN ISO 6942, 20 kW/m ²	C1, C2, C3, C4
D	Flüssige Aluminium-Spritzer	EN ISO 9185	D1, D2, D3
E	Flüssige Eisen-Spritzer	EN ISO 9185	E1, E2, E3
F	Kontakthitze 250 °C	EN ISO 12127-1	F1, F2, F3

Um der Norm zu entsprechen, müssen die Produkte immer die Anforderungen an die begrenzte Flammenausbreitung (A1 und/oder A2) und mindestens eine weitere Codierung erfüllen.